

File 351:Derwent WPI 1963-2003/UD,UM &UP=200336
(c) 2003 Thomson Derwent

4/5/4
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010083041

WPI Acc No: 1994-350754/199444

XRAM Acc No: C94-159740

Styrene-free unsatd. polyester compsn. for coatings and sealants -
comprising (meth)acrylate-terminated polyester together with high boiling
(meth)acrylate and opt. other comonomers

Patent Assignee: BASF AG (BADI)

Inventor: ALTSTAEDT V; GERTH D; SCHWIEGK S

Number of Countries: 005 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 624609	A2	19941117	EP 94106803	A	19940502	199444 B
DE 4315830	A1	19941117	DE 4315830	A	19930512	199445
EP 624609	A3	19950104	EP 94106803	A	19940502	199538

Priority Applications (No Type Date): DE 4315830 A 19930512

Cited Patents: 1.Jnl.Ref; DE 2607955; EP 384729; JP 3019839; US 4600738; WO
8806973

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 624609	A2	G	4	C08F-283/01	
Designated States (Regional): AT DE FR GB NL					
DE 4315830	A1		3	C08L-067/07	
EP 624609	A3			C08F-283/01	

Abstract (Basic): EP 624609 A

A low-emission unsatd. polyester compsn. comprises (by wt.) (A)
90-40% polyester with (meth)acrylate end gps.; (B) 10-60%
(meth)acrylate comonomer with natural pressure b.pt. at least 150deg.
C.; and (c) 0-50% other high boiling comonomers.

(A) is pref. the polycondensation prod. of adipic acid and
neopentyl glycol and is modified by reaction with methacrylic acid or
glycidyl methacrylate. (B) is hydroxy-ethyl (or -propyl) methacrylate
or dicyclopentenylxyethyl methacrylate.

ADVANTAGE - Compsn. can be cold hardened to give elastic low
emission coatings or sealants.

Dwg.0/0

Title Terms: STYRENE; FREE; UNSATURATED; POLYESTER; COMPOSITION; COATING;
SEAL; COMPRISE; METHO; ACRYLATE; TERMINATE; POLYESTER; HIGH; BOILING;
METHO; ACRYLATE; OPTION; COMONOMER

Derwent Class: A14; A23; G02; G04

International Patent Class (Main): C08F-283/01; C08L-067/07

International Patent Class (Additional): C08K-005/10; C09D-167/07;
C09K-003/10

File Segment: CPI

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 624 609 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94106803.3**

(51) Int. Cl.⁵: **C08F 283/01, C08L 67/07**

(22) Anmeldetag: **02.05.94**

(30) Priorität: **12.05.93 DE 4315830**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
17.11.94 Patentblatt 94/46

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT DE FR GB NL

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder: **Gerth, Dale, Dr.**
Moenchsgasse 3
D-67346 Speyer (DE)
Erfinder: **Altstaedt, Volker, Dr.**
Marienbader Strasse 2
D-64579 Gernshelm (DE)
Erfinder: **Schwlegk, Stefan, Dr.**
Am Herzel 46
D-67433 Neustadt (DE)

(54) **Emissionsarme ungesättigte Polyesterharze.**

(57) Die Erfindung betrifft ein emissionsarmes, styrol-freies ungesättigtes Polyesterharz aus einem Polyester mit Acrylat- oder Methacrylat-Endgruppen und einem hochsiedenden Acrylat- oder Methacrylat-Co-monomer. Das Harz eignet sich zur Herstellung von flexiblen Beschichtungen und Abdichtungen.

EP 0 624 609 A2

Die Erfindung betrifft emissionsarme ungesättigte Polyesterharze, die frei von Styrol sind, und zu elastischen Formteilen, insbesondere Beschichtungen und Dichtungsmassen ausgehärtet werden können.

Handelsübliche UP-Harze enthalten in der Regel als copolymerisierbares Monomeres Styrol in Mengen von mehr als 30 bis 35 Gew.-%. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die maximale Arbeitsplatzkonzentration an Styrol von 100 ppm auf 20 ppm gesenkt. Bei vielen handwerklichen Verarbeitungsverfahren kann dieser MAK-Wert mit den meisten UP-Harzen nur durch kostenintensive Lüftungstechnische Maßnahmen eingehalten werden.

Man hat daher schon verschiedentlich vorgeschlagen, Acrylate oder Methacrylate statt Styrol als Comonomere einzusetzen.

Aus EP-A 260 686 ist bekannt, daß sich ungesättigte Polyester mit Maleinsäure-Endgruppen zur Herstellung von Formkörpern mit guten mechanischen Eigenschaften eignen. In Beispiel 1 wird eine elastische Beschichtungsmasse auf Basis eines ungesättigten Polyesters mit 95 % endständigen Maleinsäuregruppen beschrieben. Der Polyester wird hergestellt durch Polykondensation von Adipinsäure und Neopentylglykol und anschließender Umsetzung mit Maleinsäureanhydrid. Als Comonomer dient Styrol. Versucht man, bei diesem Polyesterharz das Styrol durch ein Acrylat- oder Methacrylat-Comonomer zu ersetzen, so stellt man fest, daß das Harz mit den üblichen Kalthärtungsinitiatoren nicht mehr ausgehärtet werden kann.

Der Erfindung lag also die Aufgabe zugrunde, emissionsarme, styrolfreie Beschichtungs- und Dichtungsmassen bereitzustellen, die durch Kalthärtung zu elastischen Formkörpern gehärtet werden können.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein ungesättigtes Polyesterharz, enthaltend

- A) 90 bis 40 Gew.-% eines Polyesters mit Acrylat- oder Methacrylat-Endgruppen,
- B) 10 bis 60 Gew.-% eines Acrylat- oder Methacrylat-Comonomeren mit einem Siedepunkt von mindestens 150 °C (bei Normaldruck), und
- C) 0 bis 50 Gew.-% anderer hochsiedender Monomerer.

Bei der Herstellung der Komponente A geht man von einem üblichen gesättigten oder ungesättigten Polyester aus. Wenn man flexible Beschichtungen und Abdichtungen erhalten will, setzt man bevorzugt Polyester aus Adipinsäure und Neopentylglykol ein. Die Adipinsäure kann dabei teilweise oder ganz durch andere gesättigte oder ungesättigte Dicarbonsäuren ersetzt sein, wie z.B. Phthalsäure, Terephthalsäure oder Maleinsäure; das Neopentylglykol kann ganz oder teilweise durch andere längerkettige Diöle ersetzt sein, wie z.B. 1,4-Butan-

diol, Dipropylenglykol, Diethylenglykol, Propylenglykol oder Ethylenglykol.

Es werden bevorzugt niedermolekulare Polyester eingesetzt mit einem Molekulargewicht zwischen 400 und 5.000, insbesondere zwischen 500 und 1.500. Dieser Polyester wird dann mit Methacrylsäure oder Glycidylmethacrylat umgesetzt. Im ersten Fall geht man aus von einem Polyester, der mit Diol-Überschuß hergestellt wurde und eine Hydroxylzahl von vorzugsweise 20 bis 50, insbesondere von 25 bis 40 aufweist, im anderen Fall von einem Polyester, der mit Dicarbonsäure-Überschuß hergestellt wurde und eine Säurezahl von vorzugsweise 20 bis 50, insbesondere von 25 bis 40 aufweist.

In beiden Fällen wird die Reaktion bei erhöhten Temperaturen, vorzugsweise bei 80 bis 160 °C, in Gegenwart von basischen bzw. sauren Veresterungskatalysatoren durchgeführt, z.B. organischen Aminen bzw. Sulfonsäuren. Im Fall der Umsetzung mit Methacrylsäure sollte ein Schlepptmittel zur azeotropen Entfernung des gebildeten Wassers zugesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Polyesterharz enthält 10 bis 60, vorzugsweise 15 bis 40 Gew.-%, bezogen auf A+B, eines Acrylat- oder Methacrylat-Comonomeren B mit einem Siedepunkt von mindestens 150 °C, vorzugsweise von mindestens 180 °C (bei Normaldruck).

Bevorzugte Monomere sind Methacrylsäureester, wie z.B. 2-Ethylhexylmethacrylat, Phenylethylmethacrylat, Tetrahydrofurfurylmethacrylat, Ethyltriglykoldimethacrylat, N,N-Dimethylaminoethylmethacrylat, N,N-Dimethylaminomethylmethacrylat, 1,4-Butandiolmethacrylat, 1,2-Ethandiolmethacrylat, Diethylenglykoldimethacrylat, Methoxypolyethylenglykolmonomethacrylat, Trimethylolpropantrimethacrylat; vorzugsweise 2-Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat und Dicyclopentenylmethacrylat. Auch Mischungen der genannten Monomeren sind geeignet.

Ferner kann das Polyesterharz 0 bis 50 Gew.-%, anderer hochsiedender copolymerisierbarer Monomerer mit einem Siedepunkt von vorzugsweise mindestens 150 °C enthalten. Zum Beispiel kann durch Zusatz von 5 bis 40 Gew.-% Allylmonomerer, wie Trimethylolpropan-diallylether, Glyceroldiallyladipat oder Glyceroldiallylether die Klebrigkeit der ausgehärteten Beschichtungen reduziert werden.

Den erfindungsgemäßen Polyesterharzen können die üblichen Zusatzstoffe und Hilfsmittel zugesetzt werden, z.B. phenolische Inhibitoren in Mengen von 50 bis 500 ppm. Weitere übliche Zusatzstoffe und Hilfsmittel sind z.B. Verstärkungs- und Füllstoffe, wie Glasfasern, Kohlenstofffasern und organische Fasern als Roving, Matten oder Gewebe, Glaskugeln, Glasmikrohohlkugeln; Aluminiumhydro-

xid, Siliciumdioxid, Kreide, Talkum, Sand und Holzmehl; Pigmente, wie Titandioxid, Verdickungsmittel, wie Magnesiumoxid oder Polyisocyanate; schrumpfmindernde Zusätze, wie Polystyrol, Polyvinylacetat oder Polymethylmethacrylat; Elastifizierungsmittel, wie Polyurethane oder Dienkautschuke; Flammenschutzadditive, wie Decabromdiphenylether und Chlorparaffin; ferner Thixotropiermittel, Gleitmittel und Lösungsmittel.

Bei der bevorzugten Anwendung als Beschichtungsmassen enthalten diese

10 bis 90 Gew.-% des erfindungsgemäßen Polyesterharzes,

0 bis 60 Gew.-% Füllstoff

0 bis 2 Gew.-% eines Paraffinwachses und

0 bis 5 Gew.-% feinteilige Kieselsäure.

Bevorzugte Füllstoffe sind Aluminiumoxidhydrat, Kreide, Feldspat, Kaolin, Talkum und Quarzmehl.

Paraffinwachse sollen eine oberflächliche Oxidation der Harze verhindern, was zu einer unvollständigen Härtung der oberen Harzschicht und damit zu einer klebrigen Oberfläche der Beschichtungen führen würde. Als Paraffine sind die üblichen höheren Kohlenwasserstoffe geeignet, und zwar sowohl feste, wachsartige Substanzen als auch flüssige Paraffinöle. Bevorzugt sind Mischungen aus Paraffinen mit einem Schmelzpunkt zwischen 25°C und 50°C und solchen mit einem Schmelzpunkt zwischen 51°C und 100°C, wie in EP-A 941 beschrieben. Auch Mischungen mit Paraffinölen sind geeignet, wodurch die Verträglichkeit mit dem Polyesterharz erhöht wird. Besonders bevorzugt sind Gemische aller drei genannten Paraffine im Verhältnis von etwa 1:1:1.

Die feinteilige Kieselsäure wirkt als Thixotropiermittel, das vor allem bei nicht waagrechten Beschichtungssubstraten ein Abfließen des Beschichtungsharzes verhindern soll.

Den Harzen können schließlich die üblichen Peroxidinitiatoren zugesetzt werden. Bei der bevorzugten Kalt Härtung werden bei niedrigen Temperaturen zerfallende Peroxide, z.B. Methyläthylketonperoxid, Benzoylperoxid und Acetylaceton-dihydroperoxid sowie die üblichen Beschleuniger, wie Amine oder Kobalt-Verbindungen verwendet, wobei die Peroxide dem Harz zweckmäßigerweise erst kurz vor der Härtung zugesetzt werden sollten. Es ist auch möglich, übliche Photoinitiatoren, wie z.B. Acylphosphinoxide, Bisacylphosphinoxide, Benzilketale oder Benzoinäther, zuzusetzen und die Härtung durch Bestrahlung vorzunehmen.

Die erfindungsgemäßen Harze werden bevorzugt als emissionsarme, elastische Beschichtungs- und Dichtungsmassen zum Beschichten und Abdichten von Gebäudeteilen, wie Dächern, Terrassen, Balkonen, Fundamenten und Dachrinnen gegen den Einfluß von Wasser, Feuchtigkeit und ag-

gressive Medien verwendet. Die Emission dieser Massen bei Raumtemperatur ist vorzugsweise kleiner als 1 g pro m². Die nach der Härtung der Massen erhaltenen Beschichtungen und Abdichtungen zeichnen sich durch klebfreie Oberfläche und hohe Flexibilität aus; ihre Zugdehnung (bei Raumtemperatur), gemessen nach DIN 53 504, ist vorzugsweise größer als 30 %, insbesondere größer als 80 %; Zur Ermittlung der Emission der reaktiven Harzmasse werden in einer offenen Gießform Proben von 50 g Harz, denen Katalysator und Beschleuniger beigemischt sind, bei 20°C auf einen runden Blechdeckel mit 196 cm² Oberfläche und einer 5 mm hohen äußeren Umrandung gegossen, gewogen und dann 2 Stunden lang an der offenen Luft stehen gelassen. Nach 2 Stunden werden die Proben erneut gewogen und die Gewichts-differenz als Maß für die Emission ermittelt.

Die in den Beispielen genannten Teile und Prozente beziehen sich auf das Gewicht.

Beispiel

a) 2780 g (19,2 Mol) Adipinsäure und 2020 g (19,4 Mol) Neopentylglykol wurden in ein Reaktionsgefäß eingewogen, das mit einem Thermometer, einem ständig arbeitenden Rührwerk und einer Vorrichtung zum Einleiten eines Stickstoffstromes ausgestattet war.

Die Mischung wurde langsam über 6 Stunden auf 205°C erhitzt und so lang dabei gehalten, bis die Säurezahl einer entnommenen Probe 35 mg KOH/g betrug.

b) 2180 g des nach a) hergestellten Harzes, 2,2 g N,N-Dimethylbenzylamin und 712 mg (300 ppm) Diterbutyl-4-methylphenol wurden in ein Reaktionsgefäß eingewogen, das mit einem Thermometer und einem ständig arbeitenden Rührwerk ausgestattet war. Die Mischung wurde auf 120°C erhitzt und 194 g 2,3-(Epoxypropyl)-methacrylat wurden über 20 min zuge tropft. Die Mischung wurde so lang dabei gehalten, bis die Säurezahl einer entnommenen Probe weniger als 5 mg KOH/G betrug.

c) 58,8 Teile des nach b) hergestellten Harzes, 12,6 Teile Hydroxyethylmethacrylat, 12,6 Teile Dicyclopentenyl-oxymethylmethacrylat, 15 Teile Aluminiumoxidhydrat (Martinal ON 310), 1 Teil Kreide (Cabosil M-5), 0,1 Teile einer 50 % Lösung von Hydroxyethylanilin in Methanol wurden zusammen gerührt und entgast. 0,75 Teile Benzoylperoxid-Paste (50 %ig) wurden einge-rührt und das Harz wurde entgast. Seine Emission lag unter 1 g pro m². Es wurden Platten hergestellt, wobei das Gemisch in eine 10 cm x 20 cm x 3 mm Form gegossen wurde und über Nacht bei Raumtemperatur aushärtete. Der erhaltene Formkörper wies eine Zug-Bruchfestigkeit (nach

DIN 53 504) von 2,1 [MPa] und eine Zug-Bruchdehnung (nach DIN 53 504) von 96 % auf.

Patentansprüche

- | | |
|----|---|
| 5 | |
| 1. | Emissionsarmes, ungesättigtes Polyesterharz, enthaltend |
| | A) 90 bis 40 Gew.-% eines Polyesters mit Acrylat- oder Methacrylat-Endgruppen, |
| 10 | B) 10 bis 60 Gew.-% eines Acrylat- oder Methacrylat-Comonomeren mit einem Siedepunkt von mindestens 150 °C (bei Normaldruck), und |
| 15 | C) 0 bis 50 Gew.-% anderer hochsiedender Comonomerer. |
| 2. | Polyesterharz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyester A ein Polykondensationsprodukt von Adipinsäure und Neopentylglykol ist, das mit Methacrylsäure oder Glycidylmethacrylat umgesetzt wurde. |
| 20 | |
| 3. | Polyesterharz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Comonomere B Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat oder Dicyclopentenylhydroxyethylmethacrylat ist. |
| 25 | |
| 4. | Beschichtungs- und Dichtungsmasse, enthaltend |
| 30 | 20-90 Gew.-% des Polyesterharzes nach Anspruch 1, |
| | 0-60 Gew.-% Füllstoff, |
| | 0- 2 Gew.-% eines Paraffinwachses, |
| 35 | 0- 5 Gew.-% feinteilige Kieselsäure. |
| 5. | Verfahren zur Herstellung von Beschichtungen und Dichtungen durch Kalthärtung der Masse nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man der Masse übliche, bei niedrigen Temperaturen zerfallende Peroxide, sowie übliche Beschleuniger, vorzugsweise Amine oder Kobalt-Verbindungen zusetzt, und die Härtung bei Temperaturen unterhalb von 50 °C durchführt. |
| 40 | |
| 45 | |
| 6. | Verfahren zur Herstellung von Beschichtungen und Dichtungen durch Lichthärtung der Massen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die einen Photoinitiator enthaltende Masse durch Bestrahlung aushärtet. |
| 50 | |

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 624 609 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **94106803.3**

(51) Int. Cl.⁸: **C08F 283/01, C08L 67/07,
C09D 4/06**

(22) Anmeldetag: **02.05.94**

(30) Priorität: **12.05.93 DE 4315830**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
17.11.94 Patentblatt 94/46

(64) Benannte Vertragsstaaten:
AT DE FR GB NL

(66) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **04.01.95 Patentblatt 95/01**

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen (DE)**

(72) Erfinder: **Gerth, Dale, Dr.
Moenchsgasse 3
D-67346 Speyer (DE)
Erfinder: Altstaedt, Volker, Dr.
Marienbader Strasse 2
D-64579 Gernsheim (DE)
Erfinder: Schwiegk, Stefan, Dr.
Am Herzel 46
D-67433 Neustadt (DE)**

(54) **Emissionsarme ungesättigte Polyesterharze.**

(57) Die Erfindung betrifft ein emissionsarmes, styrol-freies ungesättigtes Polyesterharz aus einem Polyester mit Acrylat- oder Methacrylat-Endgruppen und einem hochsiedenden Acrylat- oder Methacrylat-Co-monomer. Das Harz eignet sich zur Herstellung von flexiblen Beschichtungen und Abdichtungen.

EP 0 624 609 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 10 6803

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cls.)
X Y	DE-A-26 07 955 (HENKEL & CIE GMBH) * Ansprüche * * Beispiele * * Seite 3, Zeile 21 - Zeile 30 * * Seite 4, Zeile 22 * * Seite 4, Zeile 31 - Seite 5, Zeile 12 * * Seite 5, Zeile 24 - Zeile 30 * ---	1-4 5	C08F283/01 C08L67/07 C09D4/06
X Y	US-A-4 600 738 (FOSTER P. LAMM ET AL) * Ansprüche * * Spalte 1, Zeile 32 - Zeile 33 * * Spalte 1, Zeile 54 - Zeile 56 * * Spalte 4, Zeile 49 - Zeile 59 * * Spalte 6, Zeile 31 - Zeile 37 * ---	1 5	
X	EP-A-0 384 729 (RADCURE SPECIALITIES INC) * Ansprüche * * Beispiel 4 * * Seite 3, Zeile 4 - Zeile 6 * ---	1,4,6	
X	WO-A-88 06973 (J.L. GARNETT; S.J. BETT) * Ansprüche * * Tabelle 1 * * Seite 9, Zeile 15 - Zeile 20 * ---	1,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
X	DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 91-070311 & JP-A-3 019 839 (DAINIPPON PRINTING KK) * Zusammenfassung * -----	1,4,6	C09D C08F C09J C08L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 3. November 1994	
		Prüfer Persson, E	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ***** & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	